



# IPANEX Flächendicht WF

## Malta a presa rapida per sigillare irruzioni d'acqua

### Caratteristiche:

IPANEX Flächendicht WF è una malta premiscelata a tenuta d'acqua a presa veloce a base di cemento secondo la norma DIN 18557.

### Applicazioni:

IPANEX Flächendicht WF è idonea per l'impermeabilizzazione immediata di superfici che perdono e di irruzioni d'acqua.

### Azione/Proprietà

La IPANEX Flächendicht WF rigonfia sotto il peso dell'acqua (effetto di auto-tenuta stagna) e aderisce estremamente bene su fondi minerali. Isola immediatamente le irruzioni d'acqua e non aggredisce il ferro da costruzione (esente da cloruro).

### Dati tecnici:

Base materiale	Cemento
Aspetto	Grigio
Peso di gettata	ca. 1,55 kg/dm <sup>3</sup>
Inizio dell'indurimento	al contatto con l'acqua
Fine dell'indurimento	ca. 40 sec
Fornitura	Secchi di plastica da 15 kg
Durabilità:	fino a 6 mesi in condizioni di stoccaggio idonee

### Stoccaggio

Lo stoccaggio avviene in confezione originale pai aperta, in locali asciutti e secondo la norma WHG § 19. La temperatura di stoccaggio non dovrebbe essere inferiore a + 5°C.

### Istruzioni di lavorazione

Il fondo dev'essere solido ed esente da materiali che potrebbero disturbare l'adesione. Non devono comparire movimenti nel sottofondo che deve essere impermeabilizzato.

### Lavorazione

In caso di superfici umide e punti di gocciolamento IPANEX Flächendicht WF dev'essere sfregata con forza sul fondo asciutta, a mano libera (obbligatoriamente con guanti di gomma). Questa procedura, se necessario, va ripetuta.

In caso di irruzioni d'acqua

IPANEX Flächendicht WF dev'essere miscelata in modo omogeneo con ca. 25% di acqua pulita, fino ad ottenere una malta dalla consistenza dura, plastica. Il veloce tempo di presa richiede che si proceda a preparare soltanto piccole quantità per volta. La malta che ha ormai iniziato a indurire, in caso di irruzioni d'acqua, viene pressata a mano nell'interstizio e tenuta premuta per circa 1-2 minuti (fino alla presa definitiva). Qualora si utilizzi acqua a temperatura tiepida, il tempo di presa è può essere ulteriormente abbreviato, cosa consigliata in caso di temperature basse. La temperatura del fondo e del materiale non dovrebbe essere inferiore ai +5°C.

### Indicazioni particolari

IPANEX Flächendicht WF è un prodotto ermetizzante rigido. Eventuali fessure, deposizioni, deformazioni o movimenti seguenti dovuti all'edificio potrebbero pregiudicare la tenuta stagna. La temperatura del materiale e dell'ambiente non dovrebbe superare i +30°C. Non è necessario eseguire un vero e proprio trattamento successivo.

### Pulizia e smaltimento:

Gli strumenti di lavoro si puliscono con acqua pulita. Le confezioni di fornitura, i resti di materiale, i contenitori di miscelazione devono essere smaltiti come previsto dalle norme. Chiave di smaltimento in condizione indurita: LAGA-Nr. 314 09 EWC-Nr. 17 01 01.

### Consigli di sicurezza:

Durante la lavorazione indossare abbigliamento protettivo, occhiali e guanti protettivi. Durante la lavorazione non fumare, bere o mangiare! Evitare forte sviluppo di polvere. In caso di contatto con la pelle e schizzi negli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita. Si raccomanda di tenere a disposizione una bottiglia per il risciacquo degli occhi con soluzione sterile, per poter provvedere a sciacquare a fondo gli occhi. Subito dopo consultare un oculista.

Si prega di osservare i fogli dati sulla sicurezza e le norme delle categorie professionali sul trattamento dei materiali legati con cemento.

### Informazione aggiornata a 05/03